This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

66

DIALOG(R) File 352: Derwent WPI (c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007640400

WPI Acc No: 1988-274332/198839

High-density granular detergent compsn. - obtd. by blending base material with sodium sesqui-carbonate and aluminosilicate for good dispersibility

in cold water

Patent Assignee: KAO CORP (KAOS)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week JP 63199797 A 19880818 JP 8732939 A 19870216 198839 B

Priority Applications (No Type Date): JP 8732939 A 19870216
Patent Details:
Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes
JP 63199797 A 6

Abstract (Basic): JP 63199797 A

Detergent compsn. is prepd. by dry-blending 5-25 wt. % of Na sesquicarbonate and 1-5 wt. % of an aluminosilicate with a base material for high-density granular detergents. The base material contains 20-60 wt. % of an organic surfactant, 015 wt. % of a water-soluble crystalline inorganic salt, 25-80 wt. % of other inorganic salts and/or a capturing agent of organic divalent metal ions.

Anionic surfactant is alkyl benzene sulphonate, alkyl/alkenyl ether sulphate, etc. Amphoteric surfactant is sulphobetaine etc. Nonionic surfactant is polyoxyalkylene alkyl/alkenyl ethers, etc. Water-soluble crystalline inorganic salt is Na2CO3, Na2SO4, Na tripolyphosphate, etc. Capturing agent is ethane-1, 1-diphosphonates, EDTA, polyacrylic acid, citric acid, etc. A typical aluminosilicate is zeolite A.

USE/ADVANTAGE - The dry blending of the inorganic salts provides sufficient solubility and dispersibility at concns. as high as 60 g/41. Derwent Class: A97; D25; E33; E34 International Patent Class (Additional): C11D-003/60

⑩ 日本国特許庁(JP)

10特許出顧公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 199797

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)8月18日

C 11 D 3/60 //(C 11 D 3/60 3:10 7614-4H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

89発明の名称

高密度粒状洗剤組成物

②特 顧 昭62-32939

史

登出 願 昭62(1987)2月16日

砂発明者中村 良

3:12)

栃木県宇都宮市泉ケ丘2-4-12 泉ケ丘ハイツ308号

砂発 明 者 崔 文 雄 栃木県宇都宮市石井町2789 東陽ハイツ202号

创出 願 人 花 王 株 式 会 社

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

羽代 理 人 弁理士 古谷 屬

明 細 會

1. 発明の名称

高密度粒状洗剂组成物

- 2. 特許請求の範囲
 - 1 (a)有機界面活性剤を20~60重量%、60水溶性かつ結晶性の無機塩類を0~15重量%及び(c)その他の無機塩類及び/又は有機2価金属イオン補促剤を25~80重量%含有する高密度粒状洗剤生地に対し、セスキ炭酸ナトリウム5~25重量%及びアルミノケイ酸塩1~5重量%を乾式配合したことを特徴とする高密度粒状洗剤組成物。
- 3. 発明の辞細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は高密度粒状洗剤に関し、更に詳しくは、冷水中においても、分散溶解性に優れた高密度粒状洗剤組成物に関する。

[従来の技術]

近年、省資源的観点や洗剤の輸送面、主婦の 持ち運びや置き 所などの便宜性から高密度の 粉末洗剤への要望が増加してきている。

高密度粉末洗剤としては、例えば、特開昭 48-61511号公報には界面活性剤30%以上を含有し、嵩密度が0.5g/cm²以上でかつ粒子径が0.5mm から5mmの範囲内にある造粒洗剤組成物が開示されている。また、特開昭53-36508号公報には界面活性剤30~70%と各種洗剤ビルダー類を特定量を式配合した書密度が0.55g/cm²以上の洗剤が開示されている。

さらに高密度洗剤の溶解性の改良に関して特 開昭58-132893号公報には、緊密に混 合された陰イオン界面活性剤及び陰イオン重合 体を含有する高密度粒状洗剤組成物が、また特 開昭60-135498号公報にはアルミニウ ムの強酸化物と過酸化物及び炭酸水素塩の少な くとも1種を配合した高密度洗剤組成物が開示 されている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、この様な高密度の粉末洗剤は一般に 満足すべき分数・溶解性を有しておらず、前述

特開昭63~199797(2)

の特開昭 5 8 - 1 3 2 0 9 3 号公報、特開昭 6 0 - 1 3 5 4 9 8 号公報記載の例においても、 多少の効果は認められるものの、日本国において冬場一般的に用いられるような冷水中で、洗剤粒子集団が比較的大きな機械力を受けないで一定時間以上放置される様な条件下(全自動洗濯機)では、その分散・溶解性は未だ不十分であり、根本的な解決に至っていない。

[問題点を解決するための手段]

本発明者らは、ある特定量以上の水溶性かつ、 結晶性の塩類の存在が高密度粒状洗剤の冷水中 における分散溶解性阻害の主因であり、高密度 粒状洗剤生地中のこれらの塩類の量を15重量% 以下にすれば良溶解性の洗剤が得られることを 先に見出した(特願昭 8 1 - 7 5 9 8 号)。

しかしながら、かかる高密度粒状洗剤は標準 使用量(33g/40 l) での分散溶解性は充分であ ったが、60g/40 l というような高濃度使用条件 下での溶解分散性は未だ不充分であった。

本発明者らはかかる問題を解決すべく競魚研

究就行の結果、前記高密度粒状洗剤生地に、特定の無機塩を乾式配合すれば目的を違し得ることを見出し、本発明を完成した。

即ち本発明は、(a)有機界面活性剤を20~60重量%、(b)水溶性かつ結晶性の無機塩類を0~15重量%及び(c)その他の無機塩類及び/又は有機2個金属イオン捕捉剤を25~80重量%含有する高密度粒状洗剤生地に対し、セスキ炭酸ナトリウム5~25重量%及びアルミノケイ酸塩1~5重量%を乾式配合したことを特徴とする高密度粒状洗剤組成物を提供するものである。

本発明で高密度とは嵩密度が0.5g/cm³以上、 舒ましくは0.6g/cm³以上をいう。

本発明の高密度粒状洗剤生地に用いられる有機界面活性剤としては、以下のものが挙げられる。

除イオン性界面活性剤としては、直鎖または 分岐鎖アルキルペンゼンスルホン酸塩、アルキ ルまたはアルケニルエーテル硫酸塩、アルキル またはアルケニル硫酸塩、オレフィンスルホン

酸塩、アルカンスルホン酸塩、飽和または不飽和脂肪酸塩、アルキルまたはアルケニルエーチルカルボン酸塩、αースルホ脂肪酸塩またはエステル、アミノ酸型界面活性剤、Nーアシルアミノ酸型界面活性剤、アルキルまたはアルケニル酸性リン酸エステル、アルキルまたはアルケニルリン酸エステルまたはその塩などが挙げられる。

両性界面活性剤としては、カルポキシまたは スルホペタイン型界面活性剤など、

非イオン性界面活性剤としては、ポリオキシアルキレンアルキルまたはアルケニルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、高級脂肪酸アルカノールアミドまたはそのアルキレンオキサイド付加物、蔗糖脂肪酸エステル、脂肪酸グリセリンモノエステル、アルキルアミンオキサイドなど、

カチオン性界面活性剤としては、第4級アンモニウム塩などが例示される。

好ましい界面活性剤としては、直摘または分

敏額アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルまたはアルケニルエーテル硫酸塩、アルホン酸塩、オレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、飽和または不飽和脂肪酸塩、カルボキシまたはスルホベタイン型界面活性剤、ポリオキシアルキレンアルキルフェニルエーテル、高級脂肪酸アルカノールアミドまたはその塩が挙げられる。

有機界面括性剤の配合量は20~60重量%、好ましくは25~60重量%の範囲である。含有量が20重量%未満の場合は十分な洗濯性能が得られず、また60重量%を越えると製造遺性並びに得られる洗剤の粉末物性が悪くなり好ましくない。

用いられる有機界面括性剤中、陰イオン性界面活性剤含有量は70重量%以上である。

本発明で含有量を限定する水溶性かつ結晶性 の無機塩類の例としては、アルカリ金属または アンモニウムの塩化物、硫酸塩、硫酸水素塩、 亜硫酸塩、亜硫酸水素塩、炭酸塩、炭酸水素塩、

特開昭63-199797(3)

ホウ酸塩、無機リン酸塩(例えば、トリポリリン酸塩、ピロリン酸塩、約6~21の重合度を有する高分子メタリン酸塩、 おルトリン酸塩等)及びSiQ, 対アルカリ金属酸化物のモル比が 1.0以下のケイ酸塩、例えばオルトケイ酸塩、メタケイ酸塩等であるが、 特に前配のカナトリウム 塩が挙げられる。 さらに 限定すれば、 前記の ちい 世のうち、 炭酸ナトリウム、 健ロリン酸ナトリウム、 ピロリン酸ナトリウム、 オルトリン酸ナトリウム等が挙げられる。

また、SiO2対アルカリ会関塩のモル比が1.0 より大きいケイ酸塩は結晶性ではないため、本 発明の限定する水溶性かつ結晶性の無機塩類に は含まれない。更にA型ゼオライトで代表され るアルミノケイ酸塩等は、水不溶性であるため、 本発明の限定する水溶性かつ結晶性の無機塩類 には含まれない。

本発明に於いては、低温溶解性を阻害しない 様に永溶性かつ結晶性の無機塩の含有量は15重 量%以下でなければならない。特に水溶性かつ

ポン酸重合体またはその塩などが挙げられる。

高密度粒状洗剤生地の粒径は通常40~2000 µ、 特に125~2000 µの範囲にあることが望ましい。

本発明においては、溶解性を損なうことなく 洗浄力を増強するために、前述の高密度粒状洗 利生地にセス中炭酸ナトリウム(Na₃CO₃・NaHCO₃・ 2H₂O) を 5~25重量%及びゼオライトAに代表 されるアルミノケイ酸塩を1~5重量%乾式配 合する。配合量がこの範囲外である場合、及び 二成分のどちらが欠けても本発明の目的とする 上記優れた効果は得られない。セスキ炭酸ナト 結晶性の無機塩類が炭酸ナトリウムの場合には、 その配合量は10重量%未満に抑えるべきである。

本発明洗剤生地中には、水溶性かつ結晶性の 無機塩類以外の無機塩類及び/又は有機2価金 調イオン補促剤が25~80重量%配合される。か かる無機塩類としては、前配以外のケイ酸塩、 即ちSiO。対アルカリ金属酸化物モル比が1.0 よ り大きいケイ酸塩、例えば1号、2号、3号ケ イ酸塩、A型ゼオライトで代表されるアルミノ ケイ酸塩等が挙げられる。

リウムは平均粒子径として100~1000 µ、 好ましくは200~600 µのもの、アルミノケイ酸塩は1~10 µのものが好適に用いられる。この場合、上記セス中炭酸ナトリウムに代えて、例えば炭酸ナトリウム或いは炭酸水素ナトリウムを乾式配合したのでは本発明における高濃度使用量条件下では充分な熔解分散性が得られない。

更に本発明の組成物には次の様な成分を必要 に応じて適当量配合し得る。

1) 再污染防止剂

ポリエチレングリコール、ポリビニルアル コール、ポリビニルピロリドン、カルポキシ メチルセルロースなど。

2) 漂白剤、養光染料、辟業等

源白剤として過炭酸ソーダ、過ホウ酸ソーダ、硫酸ナトリウム/塩化ナトリウム過酸化水素付加物などを、また、増白剤として市販登光染料の他、香料、プロテアーゼ、アミラーゼ、リバーゼ、セルラーゼ等の酵素、青味付剤、漂白活性化剤など。

特開昭63-199797(4)

表 i 高密度粒状洗剤生地(A)の配合組成

	組 戍	配合量(重量%)
	LAS	25
	A S	7
	AES	2
	(A) A O S	2
	石鹼	3
(P)	ノニオン	2
	ゼオライト (4 A型)	9
	ケイ酸ソーダ2号	5
	ポリエチレングリコー	2 مر
	(1) 炭酸ナトリウム	5
	(b) 硫酸ナトリウム	4
	少量添加物	3
	水分	パランス
(Q)	ゼオライト (4A型)	10
(8)	*	. 2

〔実 施 例〕

以下、本発明を実施例をもって群選するが、 本発明は以下の実施例によって限定されるもの ではない。

実 施 例 1

表 1 の配合組成の高密度粒状洗剤生地(A) を 製造し、表 2 に示す乾式配合成分(B) を(A) に 乾式配合した高密度粒状洗剤の高密度及び分散 溶解性について比較検討した結果を表 2 に示し た。

(A) 中の有機界面活性剤(a)の含量;

41 重量%

(3)中の陰イオン性界面活性剤含量;

95重量%

(A)中の水溶性かつ結晶性の塩類以の含有量: 9重量%

(A)の嵩密度;0.70g/cm²

(a) 有機界面活性剤

LAS: 直鎖アルキルペンゼンスルホン酸ソ ーダ(C12~C13)

AS:Tルキル硫酸ソーダ(Cit~Cit)

AES:ポリオキシエチレンアルキル硫酸ソ

- \$\mathcal{G}_{14} \sigma C_{15}, \ \mathbb{E}\mathcal{O} = 1, 5\)

AOS:αーオレフィンスルホン酸ソーダ (C: a ~ C: a)

チル(C:2~C:2、図=10)

(b) 水格性かつ結晶性の無機塩類

表し中(a)は有機界面活性剤であり、(b)は本発 明の限定する水溶性かつ結晶性の無機塩類であ

る。尚、ポリエチレングリコールは平均分子量 約13,000のものを用いたが、これは分散剤であ り、a)の有機界面活性剤には含まれない。また、 ゼオライトは水不熔性であり、ケイ酸ソーダ2 号は非晶質で水溶液から定まった結晶を生成し ないため、いずれもDJの水溶性かつ結晶性の塩 類には含まれない。

ゼオライト(4A型)

以下、高密度粒状洗剤の製造及び構密度、分 散溶解性の測定法について説明するが、製法は、 本実施例で用いた高密度粒状洗剤を製造する好 遊な一例を示したもので、特に限定されるもの ではない。

1) 洗剤製法

表 1 中(P) の組成で各々含水分50重量%の スラリーを編製し、噴霧乾燥することにより、 ノニオン:ポリオキシェチレンアルキルエー 歯密度が0.3g/cm²前後の洗剤粉末(P) を得た。 `次いで、(P) をハイスピードミキサー(撹拌 転動造粒機、深江工業株式会社製)に投入し、 徴粉末ゼオライトを水で湿らせた組成(Q) を 加えて、解砕造粒し、農密度が0.7g/cm3の高

特開昭63-199797(5)

密度粒状洗剤を得た。この時、組成(Q) 中の 水は、解砕された洗剤粉末(P) の造粒パイン ダーとして作用し、組成(Q) 中のゼオライト 微粉末は、その造粒パインダーとしての水の キャリアーとして、また租大粒子の生成を抑 制する造柱助剤として作用する。また、造粒 パインダーとしては、組成(P) 中のノニオン を被状にして造粒時に洗剤粉末にスプレーし ても良い。このようにして得られた高密度粒 状洗剤(P)+(Q) に、最後に(R) の微粉末ゼオ ライトを混合することにより、流動性、関結 防止性の優れた高密度粒状洗剤生地を得た。 次いで、乾式配合成分(B) をVブレンダー (P-K twin shell laboratory blender. BQT. Liquid-solid model. PATTERSONKELLEY CO .. USA) にて高密度粒状洗剤生地(A) に乾式配合 することにより、流動性、固結防止性の優れ た高密度粒状洗剤を得て、本実施例に用いた。 また、熱的に不安定な少量添加物、例えば酵 素や漂白剤等も、この最後の工程で乾式配合

することにより好適に配合される。尚、本実 施例では、解砕造粒後、目開き l mmのスクを 過過させ、粒径 l mm以上の粗粒子を欲いた。本製法によれば、解砕造粒条件(なな条件を がある。本製法により、解砕造過させる がある。 がある。 を変数を がある。 を変数できる。 を変数状態がある。 を変数状態がある。 を変数状態がある。 を変数状態がある。 を変数状態がある。 を変数状態がある。

2) 洗剤分散溶解性の拠定

(株)日立製全自動洗濯機2.8kg 青空PF-2650を用い、洗濯槽底部一端に洗剤60g をまとめて置き、その上に衣料(木棉肌着60重量部とポリエステル/棉混のワイシャツ40重量部)を3kg投入し、所定の温度の水道水を3kg投入し、所定の温度があたらながある。その液域で、洗剤に直接水があたらないように、40 & になるまで5 分間かけてりかけなる。その後、撹拌を開始し、3 分間脱損拌した後、撹拌を止め、排水し、3 分間脱

水後、衣料及び洗濯槽に残留する洗剤を目視 判定する。判定基準を以下に示す。

〇: 残留洗剤なし

△:僅かに小粒状の残留洗剤あり

△:多数の小粒状残留洗剤または僅かに 塊状残留洗剤あり

×:塊状の残留洗剤がかなり残る

本側定法においては、洗剤粒子集団が、往 水時の5分間、殆ど物理的な機械力を受けない状態で水中にさらされ、水の浸透を受けた 後、撹拌による機械力を受けることになる。

特開昭63-199797(6)

表 2 結果

(表中の数字は洗剤組成物全量に対する重量%)

	実 験 加	本発明品		比 蛟 品				
		1	2	3	4	5	6	1
乾式配合成分(B)	炭酸ナトリウム	_		_	10		5	_
	炭酸水素ナトリウム			-	_	10	5	
	セスキ炭酸ナトリウム。	.5	10	15	_		_	10
	ゼオライトもA型	5	4	2	2	2	2	— · ·
秤	5 七 水 道 水 使 用 分 散 榕 解 性	©	©	(4)	×	Δ	×	Δ
徆	10 七 水道水使用	0	0	0	Δ	Δ	Δ	©

出額人代理人 古谷 霉